

Bonding Adhesive (BA-2004) Adesivo a contatto neoprenico

1. Descrizione

Il Bonding Adhesive è un adesivo a contatto a base di neoprene progettato per incollare le membrane EPDM RubberGard a superfici in legno, metallo, muratura ed altri substrati accettabili.

2. Preparazione

La superficie su cui verrà applicato deve essere pulita, asciutta e senza materiali incoerenti, olii, grassi ed altri contaminanti. La superficie da trattare della membrana EPDM deve essere pulita con una spazzola o con uno straccio pulito. Mescolare accuratamente prima e durante l'uso, fino ad ottenere una completa miscelazione, senza sedimenti sul fondo né striature nella massa. Se è stato esposto a temperature inferiori a 15° C per un lungo periodo, riportarlo a temperatura ambiente prima dell'uso.

3. Applicazione

Applicare sulle superfici da far aderire uno strato uniforme e liscio di adesivo, usando rulli resistenti al solvente, a pelo corto, o un apparecchio per lo spruzzatura di adesivi. Evitare grumi e ristagni di adesivo. Consentire all'adesivo di asciugarsi fino a che non diventa appiccicoso (il tempo dipende dalle condizioni ambientali) prima di accoppiare le superfici.

Controllare lo stato di asciugatura dell'adesivo con il test del tocco/scorrimento, come descritto nelle istruzioni di installazione.

4. Consumo

L'adesivo deve essere applicato uniformemente alla membrana e al substrato. La resa dipende dalla regolarità della superficie e dal sistema di applicazione.

Applicazione manuale rullo: da 5 a 7 m² per gallone

Applicazione con idonea attrezzatura: da 7 a 9 m² per gallone.

5. Caratteristiche

Tecniche		
■ Base		Policloroprene (neoprene)
■ Colore		Giallo
■ Solventi		Toluene, Esano, Acetone
■ Solidi (%)		23
■ Viscosità (cp)		2300-3000
■ Peso specifico		0.845 ± 5%
■ Punto di infiammabilità (° C)		< -17.7

6. Confezioni – conservazione – durata a magazzino

Confezione: secchiello da 18,9 litri (5 galloni)

Conservazione: tenere nel suo contenitore sigillato a temperature comprese fra 15° C e 25°C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.

Durata a magazzino: 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette. Verificare la data di produzione sulla confezione. La durata è minore se esposto a temperature più alte.

7. Precauzioni

Infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare durante l'uso. Solo per uso professionale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare solo in zone ben ventilate. Far riferimento alla scheda di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il solvente consigliato per la pulizia è il toluene (mentre è ancora fluido).